

**ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ОТЖИГОВ  
НА ГОМОГЕННОСТЬ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ  $\text{Ni}_3\text{Al}$ ,  
СИНТЕЗИРОВАННОГО ПОСЛЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ  
МАЛОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ\***

Д.А.Осипов<sup>1,2</sup>, И.В. Смирнов<sup>1,2</sup>, К.В. Гриняев<sup>1,2</sup>, И.А. Дитенберг<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия

<sup>2</sup> Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск, Россия

**Ключевые слова:** система никель – алюминий, интерметаллид  $\text{Ni}_3\text{Al}$ , механическая активация, искровое плазменное спекание, высокотемпературные отжиги, гомогенность.

Сплавы на основе интерметаллида  $\text{Ni}_3\text{Al}$  привлекательны для использования в качестве конструкционных материалов, способных длительно работать в агрессивных средах (авиакосмическая отрасль, химическое производство и т.д.) [1, 2]. Для получения объемных образцов и заготовок из  $\text{Ni}_3\text{Al}$  применяются такие подходы, как литье [3], самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) и горячее прессование [4, 5], искровое плазменное спекание (ИПС) [6] и аддитивные технологии на основе лазерного спекания [7]. Одним из ключевых вопросов при получении таких интерметаллидных соединений является выявление необходимых условий и факторов, обеспечивающих гомогенность получаемых структурно-фазовых состояний, что предопределяет как уровень прочностных свойств, так и особенности деформации и разрушения материала.

В работе [8] показано, что после ИПС образцы с предварительной высокоэнергетической механической активацией (МА) малой продолжительности (1 мин) характеризуются негомогенным структурно-фазовым состоянием. Наблюдается сильная разнозернистость, а помимо основной интерметаллидной фазы  $\text{Ni}_3\text{Al}$  обнаружено формирование  $\text{Ni}_{4.22}\text{Al}_{0.9}$  (объемная доля – 6%) и  $\text{Ni}_{0.9}\text{Al}_{1.1}$  (объемная доля – 4%).

В настоящей работе изучено влияние высокотемпературных отжигов на зеренную структуру и фазовый состав  $\text{Ni}_3\text{Al}$ , полученного методом ИПС после предварительной МА продолжительностью 1 мин.

Использована смесь порошков 3Ni (99.85%, марки ПНК 1Л5) – Al (98%, марки ПА-4). Режим предварительной МА и последующего ИПС представлен в [8, 9]. Обработку порошковой смеси проводили в энерго-напряженных планетарных шаровых мельницах АГО-2 с водяным охлаждением. В качестве мельющих тел использовали стальные шары. Для предотвращения окисления обработку и выгрузку образцов осуществляли в атмосфере аргона. Синтез проведен на установке SPS Labox-1575 («Sinter Land Inc.», Japan). Полученные образцы  $\text{Ni}_3\text{Al}$  имели форму цилиндра диаметром 30 мм и высотой 5 мм. Из синтезированных образцов нарезали пластинки толщиной ~1 мм, которые отжигали 1 ч в вакууме при температурах 1100, 1200 и 1300 °C.

Рентгеноструктурные исследования проведены на рентгеновском дифрактометре Shimadzu XRD 6000. Получение картин дифракции обратно рассеянных электронов (Electron BackScatter Diffraction (EBSD)) выполнено с использованием сканирующего электронно-ионного микроскопа FEI Quanta 200 3D (30 кВ).

Рентгенограммы от образцов  $\text{Ni}_3\text{Al}$  после отжигов представлены на рис. 1.  $R_p$ -фактор, определяющий согласованность между кристаллографической моделью и экспериментальным массивом рентгеновских данных, не превышает 10%. Установлено, что отжиги при температурах 1100, 1200 и 1300 °C приводят к увеличению размеров ОКР по сравнению с состоянием после ИПС [9] до 0.816, 0.867 и 0.924 мкм соответственно. При этом уровень микрискажений снижается до 0.03–0.05%. После отжига при 1100 °C фаза  $\text{Ni}_{4.22}\text{Al}_{0.9}$  не обнаружива-




Рис. 1. Рентгенограммы от образцов  $\text{Ni}_3\text{Al}$  после отжигов при 1100 (а), 1200 (б) и 1300 °C (в)

\* Термообработки и препарирование образцов выполнены в рамках государственного задания ИФПМ СО РАН, тема FWRW-2021-0008. Структурные исследования проведены в рамках гранта РФФИ № 20-32-90094 аспиранты.

Уважаемые читатели!

Доступ к полнотекстовой версии журнала  
**«Известия высших учебных заведений. Физика»**  
осуществляется на платформе  
Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU  
на платной основе:

<https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7725>